



# PROCEDIMIENTO PARA INSTALACIÓN DE MEZCLA FÁCIL “MORTERO”

**Construye con TEXA Construye Mejor**

Calz. Lázaro Cárdenas #743, Parque Industrial Lagunero,  
Gómez Palacio, Durango.



**SOLO  
AGREGA  
AGUA Y  
¡LISTO!**

[www.texasa.com.mx](http://www.texasa.com.mx)  
facebook / TexaLaguna

TEXA  
BASICS

# PROCEDIMIENTO PARA INSTALACION DE MEZCLAFACIL "MORTERO"

## 1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Rebajar las protuberancias y desniveles de los muros

## 2 PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agregar agua limpia en un cajón para mezcla a razón de 8 a 10 lts por bulto de 40 kgs

## 3 COLOCAR REGLAS Y HUMEDECER LA SUPERFICIE

## 4 COLOCACIÓN DE MEZCLA FÁCIL "MORTERO".

Se lanza la mezcla usando una cuchara sobre el muro, buscando que sea de una manera homogénea y de el espesor deseado. El movimiento será de abajo hacia arriba.

## 5 REGLEADO DE MEZCLA FÁCIL "MORTERO"

Con un perfil metálico se reglea el material usando como referencia de espesor las reglas metálicas colocadas previamente. Con una regla de madera se "raspa" la superficie hasta dejar el acabado cerrado y espesor deseado.

## 6 ESPESORES Y RENDIMIENTOS

Se puede aplicar en situaciones extremas de reparación, sin que el producto se cuelgue o se fisure  
El rendimiento por saco de 40 kgs es de: 3 a 4 m<sup>2</sup> por bulto

