

INTER



TEXA

TEXTUCOLOR STANDARD

MÁXIMA RESISTENCIA

TEXTUCOLOR STANDARD es un mortero de recubrimiento básico para la impermeabilización y decoración de todo tipo de muros y fachadas.

Presentación: 40 kg

Color: Blanco y Gris
(Compatible con COLORTEX).

Rendimiento: De 4 a 6 m² por saco

DESCRIPCIÓN

- Para uso en interior y exterior
- Máxima blancura
- Gran repelencia a la humedad
- Excelente trabajabilidad
- Hasta 3 cm de espesor a varias capas
- Aplicable en Block de concreto, ladrillo, mamposterías de piedra, concreto celular, barblock, tabicón.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe ser plana, estable, resistente y debe estar completamente limpia.
- Humedecer previamente la superficie.
- Aplicar una capa de resina TEX-HP en una dilución 1:3 con agua, sobre concreto liso o superficies sin absorción.

MODO DE EMPLEO

- Se mezcla **TEXTUCOLOR STANDARD** con 8-9 lts. de agua limpia por saco, puede ser manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.
- Para un acabado liso y floteado, se debe aplicar una primera capa para regularizar la absorción y nivelación de la superficie.
- Manejar el mortero con un espesor mínimo de 1 a 3 mm para mantener el rendimiento esperado.
- Dejar pasar 10 min. y aplicar una segunda capa de 1 a 2 mm.
- Finalmente se dará el acabado deseado con la ayuda de una llana o una flota.
- El espesor máximo por capa es de 4 mm.
- Los tiempos pueden variar según la temperatura ambiente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad Aparente	1681,92 kg/m ³
Conductividad Térmica	0,2519 W/m·K
Permeabilidad al vapor de agua	0,2974 ng/Pa·s·m
Adsorción de humedad	1,68 % Peso 2,81 % volumen



ADVERTENCIAS

EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, USE ANTEOJOS Y GUANTES DE SEGURIDAD O CUALQUIER OTRO TIPO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL, USE EQUIPO RESPIRATORIO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA INHALACIÓN DE PARTÍCULAS. LA CORRECTA DOSIFICACIÓN Y PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS SON RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. TRATAMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS: OJOS, LAVE CON ABUNDANTE AGUA. PIEL, RETIRAR PRENDAS Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN. INHALACIÓN, DIRIGIRSE A UN LUGAR CON CIRCULACIÓN DE AIRE. INGESTIÓN, NO INDUZCA AL VÓMITO NI ADMINISTRE NADA VÍA ORAL. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO, EN CASO DE CONTACTO CON OJOS, PIEL, INHALACIÓN O INGESTIÓN. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INDICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO.

FABRICADO POR:
TEXA DE LA LAGUNA
CALLE 7MA 216 COL. NUEVA LAGUNA NORTE
TORREÓN COAHUILA, MÉXICO