

PRESENTACIÓN

- Sacos de papel del 40 kg.
- Rendimientos 18-22 m² / saco
- Colores disponibles Estío, Crema, Rojo, Blanco, Mamey, Durazno, Amarillo Claro, Amarillo Rústico, Cielo, Celeste, Pino, Adobe, Arcilla, Menta.

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN

- Pasta para lograr recubrimientos texturizado con color para decoración de todo tipo fachadas.
- Para exteriores e interiores.
 - En techos y muros de concreto, block, yeso, tabla roca.

RECOMENDACIONES DE USO

- Respetar, en cada mezcla, la proporción de agua indicada para evitar variaciones en la resistencia.
- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 40° C.
- No aplicar en clima húmedo, con lluvia o con riesgo de heladas.
- En las uniones entre soportes de diferente naturaleza, armar el mortero con malla.
- TEXA no se hace responsable por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas o se dé un uso diferente al descrito.
- Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende.
- La aplicación del producto es en cumplimiento a los estándares referidos por el ANSI.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe ser plana, estable, resistente y estar limpia.
- En temperaturas elevadas, humedecer previamente la superficie y mojar el mortero aplicado al cabo de 24 horas.
- Aplicar una capa de Resina TEX-HP en una dilución 1:3 con agua, sobre concreto liso o superficies sin absorción.

MODO DE EMPLEO

- Mezclar la TEXTURA con 8-9 litros de agua limpia por saco de forma manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización. Para un mejor resultado, agregar ½ litro de Resina TEX - HP, a cada saco de TEXTURA, esto mejora sus características de resistencia e impermeabilidad.
- Para un acabado liso y floteado: - Aplicar una primera capa de textura para regularizar la absorción y nivelación de la superficie.
- Nivelar perfectamente la superficie, dejando un espesor mínimo de 1 a 3 mm.
- Dejar pasar 10 min y aplicar una segunda capa de producto, extendiéndola sobre la superficie según el acabado deseado
- Se puede agregar grano de diversas medidas

para lograr texturizados diferentes, (caracoleado, esgrafiado, rayado, tirol, etc). Si se quiere lograr un acabado totalmente lavable, se recomienda aplicar un sello a base de Resina TX HP, diluido 3 a 1, sobre el muro terminado, esto también ayuda a mantener vivos los colores de las texturas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS-

Densidad del producto endurecido: 2.0 gr/cm³ - Densidad de la masa: 1.9 gr/cm³ - Densidad en polvo: 1.85 gr/cm³ Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

ADVERTENCIAS

- Evite el contacto con la piel, use anteojos y guantes de seguridad o cualquier otro tipo de protección para evitar el contacto con los ojos y piel y use equipo respiratorio de protección para evitar la inhalación de partículas.
- La correcta dosificación y prácticas constructivas son responsabilidad del usuario.
- Tratamiento de emergencia y primeros auxilios: Ojos. Lave con abundante agua. Piel. Retirar prendas y lavarlas con agua y jabón. Inhalación. Dirigirse a un lugar con circulación de aire. Ingestión. No induzca al vómito ni administre nada vía oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, piel, inhalación o ingestión.
- No se deje al alcance de los niños. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las indicaciones en la información técnica del producto.

