



TEXA

MEZCLA FÁCIL MORTERO


EFICIENCIA Y RAPIDEZ

- Concreto a base de cemento, agregados de caliza en granulometría controlada y aditivos en seco.
- Presentación: 40 kg.
- Color: Gris.
- Para colocar block de concreto de 40 cm x 60 cm



Usos recomendados

- Ideal para aplanados, enjarres, zarpeos y repellados en muros de block, tabique o ladrillo.
- Recomendado para unir y asentar piezas como block de cemento, ladrillo de barro o tabicón.
- Útil para nivelar superficies de concreto y corregir imperfecciones en pisos o muros.



Reduce el tiempo
en obra



Para interior
y exterior



Sustituye el sistema
tradicional

Rendimientos

Como Repollo	Espesor	Kg/m ²	m ² /Saco 40 kg
	12 mm	20.3	1.92
	15 mm	25.4	1.6
	20 mm	33.1	1.12

Como Empaste	Espesor	Kg/m ²	m ² /Saco 40 kg
	12 mm	20.3	1.92
	15 mm	41.52	.96
	20 mm	50.2	.8

Recomendaciones de uso

- No utilizar REINA TEX-HP a temperaturas menores a 5 °C y mayores a 38 °C.
- Almacenar en un lugar fresco y seco en su empaque original.
- El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones de sustrato y método de instalación.

Como Mortero	Espesor	Kg/m ²	m ² /Saco 40 kg
	12 mm	20.3	2.4
	15 mm	41.52	1.6
	20 mm	50.2	1.2

DATOS TÉCNICOS

Características Físicas		Datos Técnicos	
Apariencia del producto	Polvo granulado color gris	Resistencia a la compresión a 28 días	90 kg/cm ²
Grano	Grueso	Fraguado inicial	A partir de 30 minutos a 2 horas
Agua de la mezcla	7L por saco	Fraguado final	De 24 a 48 horas
Espesores de aplicación	10 a 40 mm	Peso volumétrico (polvo)	1350 kg/m ³
Temperatura de aplicación	De 4° a 38°	Peso volumétrico (mezcla)	2100 kg/m ³
Tiempo de almacenaje	12 meses en empaque original y seco	Retención de agua	80% a 92%
Vida en bote (mezcla)	1 a 2 horas con 50% humedad relativa	Aire incluido	10%

*Los valores presentados son aproximados y obtenidos en condiciones controladas de laboratorio a 28 días

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar previamente humedecida y limpia.

Preparación del producto:

- Se mezcla MEZCLA FÁCIL MORTERO con 3 a 3.5 lts. de agua limpia por saco.
- Mezclar manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.

Instalación del producto:

- Se deben colocar las reglas en las esquinas debidamente plomeadas, tratando que el espesor a cubrir sea lo más delgado posible para optimizar el rendimiento del producto.
- Aplicar la mezcla con la ayuda de una llana.
- Con una regla metálica o de madera, se nivela el concreto de manera ascendente, quitando el exceso hasta lograr el espesor deseado.
- El tiempo de secado es de 2 a 6 horas aproximadamente.
- Los tiempos también pueden variar segun la temperatura ambiente.

ADVERTENCIAS:

Use anteojos y guantes de seguridad o cualquier otro tipo de protección para evitar el contacto con los ojos y piel. Use equipo respiratorio de protección para evitar la inhalación de partículas.

Tratamiento de emergencia y primeros auxilios: Ojos: lave con abundante agua. Piel: quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. Inhalación: diríjase a un lugar con aire fresco. Ingestión: no induzca al vómito ni administre nada vía oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, piel, inhalación o ingestión. No se deje al alcance de los niños. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica del producto.

GARANTÍA:

TEXA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. garantiza que cada uno de sus productos se encuentran libres de defectos de manufactura utilizando materiales de la más alta calidad los cuales se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados.

Esta garantía es válida siempre y cuando sea derivado del uso normal del producto, TEXA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. no se hará responsable por fallas debidas a un mal uso, alteración o preparación incorrecta del producto, así como por daños ocasionados por cualquier tipo de desastre natural.

Todos los productos cuentan con 6 meses de garantía, siempre y cuando se encuentre en perfecto estado y dentro de su envase original, presentando ticket, factura o comprobante de compra del producto.